L 1412 UNIGEO a.s.

Středisko laboratoře mechaniky zemin, akreditovaná laboratoř č. 1412
Mistecká 329/258
720 00 OSTRAVA - HRABOVÁ

PROTOKOL O ZKOUŠCE č. 01/2019/PL-UNIGEO ZA 51401 Z

STANOVENÍ ZRNITOSTI - SÍTOVÝ ROZBOR

Metoda :	Stanovení zrnitosti - sítový rozbor (dle ČSN EN 933-1)
Obchodní název soli:	Sůl na posyp komunikací s protispékavou látkou
Země původu a lom:	KGHM Polska Miedž,SA,OZG Polkowice-Sieroszowice,Kazmerzów,51-101 Polkowice,Polsko
Výrobce:	KGHM Polska Miedž,SA,OZG Polkowice-Sieroszowice,Kazmerzów,51-101 Polkowice,Polsko
Dovozce:	Pasz s.r.o., V Zimném dole 758, 735 11 Orlová-Lazy, Česká republika
Místo odběru:	Sklad soli Lubin, Polsko
Číslo vzorku :	01/2019/PL-UNIGEO ZA 51401
Číslo zakázky:	519085
Odběr provedl	Piotr Pasz dne 19.8.2019 v 10:30 hod. způsobem stanoveným v předpise TP 116

Celková vysušená hmotnost [g]	**M_1 =**	4000

Otvor síta [mm]	Hmotnost zůstatku materiálu [g]	%
5,00	0,0	0,00
3,15	728,0	18,20
0,80	2456,0	61,40
0,16	644,0	16,10
dno (P)	172,0	4,30

Zkušební laboratoř akreditovaná ČIA
UNIGEO a.s.
Mistecká 329/258
OSTRAVA-HRABOVÁ
Tel.: 596 706 351
Fax: 596 721 197
Středisko laboratoře mechaniky zemin
č. 1412

Nejistota měření: 1%. Uvedené rozšířené nejistoty měření jsou součinem standardní nejistoty měření a koeficientu rozšíření k=2, což pro normální rozdělení odpovídá pravděpodobnosti pokrytí asi 95 %. Nejistoty nezohledňují vlivy odběru a nehomogenity vzorku.

Vypracoval : M.Lišková

Schválil : Ing. Lenka Smetanová, vedoucí laboratoře

Datum provedení zkoušky : 26.08.2019

Zkušební protokol nesmí být bez písemného souhlasu laboratoře reprodukován jinak než celý.
Výsledek každé uvedené zkoušky se týká pouze vzorku výše uvedeného laboratorního čísla.